

## Tolerantietabel voor sluitringen

Toleranties volgens NEN-ISO 4759-3

Productklasse volgens ISO : A = middel; C = grof.

Ringdikte	Tolerantie op binnendiameter		Tolerantie op buitendiameter		Dikte			
	A	c	A	C	vanaf	t/m	A	C
t/m 4 mm	H13	H14	h14	h16	0		$0,5 \pm 0,05$	$\pm 0,1$
boven 4 mm	H14	H15	h15	h16	0,5		$1 \pm 0,1$	$\pm 0,2$
					1		$2,5 \pm 0,2$	$\pm 0,3$
					2,5		$4 \pm 0,3$	$\pm 0,6$
					4		$6 \pm 0,6$	$\pm 1$
					6		$10 \pm 1$	$\pm 1,2$